

# ESENTE DA AMIANTO

**Indicata per aria e acqua (Fasit 202/Celflex 200)**

**A base di fibre organiche, fibre e riempitivi minerali e gomma NR/NBR**

**ASBESTOSFREE Suitable to air and water (Fasit 202/Celflex 200)**

**Composed of organic fibres, mineral fibres and fillers bounded with NR/NBR rubber**

**SANS AMIANTITE Il est indiqué pour air et eau (Fasit 202/Celflex-200)**

**Il a la base de fibres organiques, fibres et mineraux de remplissage et cautchouch NBR**

**Colore**

colour/couleur

verde  
green/verte

**Spessori disponibili**

available thicknesses/épaisseurs disponibles

mm 2 - 3

**Densità**

density/densité

DIN 3754 kg/dm<sup>3</sup> 1,7 - 1,9

**Temperatura di esercizio**

application temperature/temperature d'application

max. °C 180

**Pressione di esercizio**

application pressure/pression d'application

max. bar 30

**Compressibilità**

compressibility/compressibilité

ASTM F36 % 10

**Ritorno elastico**

recovery/retour elastique

ASTM F36 min. % 50

**Stress relaxation (16 h, 175 °C, 50 N/mm<sup>2</sup>)**

stress relaxation/stress relaxation

DIN 52913 min. N/mm<sup>2</sup> 20

**Resistenza alla trazione (trasversale)**

tensile strenght (transversal)/resist. à la traction (transversale)

DIN 52910 min. N/mm<sup>2</sup> 7

**Perdita alla calcinazione**

ignition loss/perte à la calcination

DIN 52911 max. % 25

**Aumento spessore (5 h, in olio 150 °C)**

thickness incr./augm. de epaisseur (5 h, in oil/huile 150 °C)

ASTM F146 max. % 15

**Aumento spessore (5 h, in carburante 20 °C)**

thickness incr./augm. de epaisseur (5 h, in fuel/en carb. 20 °C)

ASTM F146 max. % 10

Nota: I dati e i suggerimenti esposti in questo catalogo sono desunti da prove di laboratorio e si riferiscono a condizioni di impiego standard. Considerando che nella pratica le condizioni d'edizione e le varianti che possono influire sugli impieghi non sono prevedibili, decliniamo ogni responsabilità sull'utilizzo dei nostri prodotti. Il nostro ufficio tecnico è comunque a Vostra disposizione per darvi i migliori consigli possibili su esigenze particolari.

Note: Informations and suggestions indicated in this catalogue are the results of laboratory testing and make reference to standard use conditions. Taking into consideration practice, specific conditions and variations influencing employments are unforeseeable, therefore we decline any responsibility concerning the use of our products. Anyway, our technical department is always at your disposal for offering you the best possible advice for particular requirements.

Note: Tous les informations et les détails donnés dans ce catalogue sont déduits de preuves du laboratoire pour le travail à conditions standard. Dans la pratique les conditions spécifiques et les variant peuvent influencer les emplois et ils ne sont pas prévisibles, donc nous declinons toutes responsabilités sur l'usage de nos produits. Notre responsable technique est toujours à votre disposition pour vous conseiller sur particuliers exigences.